

П А С П О Р Т N 11
 МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ
 М-10ДМ

ГОСТ 8581-78 с изм.1-10
 Дата изготовления 12.04.2008

АЯ-02

Номер резервуара 460

Масса 1452,5тн

Замер 415



п/п!	Наименование показателей	! Нормы по ГОСТ !	Фактически
1.	Вязкость кинематическая : не менее при 100оС, мм ² /с	11.4	11.66
	Индекс вязкости, не менее	90	96
	Массовая доля механических примесей % не более	0.025	0.0092
4.	Массовая доля воды, % не более	следы	следы
5.	Температ. вспышки в откр. тигле оС не ниже	220	238
6.*	Температура застывания. оС не выше	-18	-18
7.	Коррозисн. на пластинках из свинца г/м ² не более	отсутств.	отсут.
8.	Щелочное число мг КОН на 1г масла, не менее	8.2	8,67
9.	Зольность сульфатная %, не более	1.5	1,00
10.	Стабильность по ИЮ. в течении 60 час.	Выд.	Выд.
11.	ЦВЕТ на колориметре ЦНТ, с разбавлением 15:85, единицы ЦНТ, не более	3.5	2,0
13.	Плотность при 20оС, г/см ³ , не более	0.905	0.892
14.	Массов. доля актив. элемент. %, не менее		
	кальция	0.30	0.31
	цинка	0.09	0.097

Вывод: продукт соответствует требованиям ГОСТ 8581-78 с изм.1-10
 ПРОДУКТ СЕРТИФИЦИРОВАН. Сертификат соответствия N РОСС RU.АЯ-02.В 36186
 Срок действия с 01.11.2006г. по 31.10.2009г.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям
 настоящего стандарта в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении
 потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510-84.
 *В ПЕРИОД с 1 апреля по 1 сентября разрешается выработать и сдавать для
 текущего потребления масло с температурой застывания минус 10С.

Начальник лаборатории СУСЛОВА Э.В. подпись
 Старший лаборант ЕРИЛИНА
 Паспорт выдан 15.04.2008

в/ц: 72864986, 73333411, 74056821, 76817873

